

Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

Číslo:

LL1/402/2019

Lokalita: **Plaňany**

Číslo vzorku: **LL1/402/2019**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **11.2.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **14.2.2019 - 18.2.2019**

Vzorek převzal(a): **12.2.2019, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 2 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	4	100
1,4D	2,8	100
D	2	93
D/2	1	63
	0,5	44
	0,25	31
	0,125	20
	0,063	10,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1,9
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	10,5

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

18.2.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

18.2.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100