


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/596/2016
Lokalita: Libochovany	Číslo vzorku: LL1/596/2016	
Místo odběru: Skládka	Odběr provedl(a): 14.3.2016, Miroslav Wokurka 30/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 16.3.2016 - 18.3.2016	Vzorek převzal(a): 16.3.2016, Zuzana Maříková	
Druh kameniva: Přírodní kamenivo	Frakce kameniva: Nestandard	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,1
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	1,1

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

18.3.2016 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

18.3.2016 Schválil(a) **Zuzana Maříková**